

00196

# ALKORPLAN® 00196

## Data-blad

Special membran i kalendreret PVC lamineret med glasfiberarmering. Overfladen er præget med skridsikker struktur. Specielt egnet til vandtætning af terrasser hvor der ikke ønskes yderligere overflade. Kan limes eller fastgøres mekanisk afhængigt af underlaget. Høj slidstyrke (NBI test). Meget høj brandmodstandsevne (SINTEF test).

	Test metode	Enheder	alkorPLAN 00196
Trækstyrke (på langs og på tværs)	DIN 53354	N/50 mm	1383 L 949 T
Brudforlængelse (på langs og på tværs)	DIN 53354	%	247 L
Rivestyrke (på langs og på tværs)	DIN53363	N	223 L
Dimensionsstabilitet 6 timer ved 80°	DIN 53377	%	- 0,4 L - 0,2 T

**Installering** i henhold til anvisningerne i RENOLIT's installationshåndbog og vejledning.

**Opbevaring** i original emballage, tørt, på byggepladsen beskyttet mod nedbør og fugt.

	Tykkelse	Bredde	Farve	Rulle-længde	Vægt/m <sup>2</sup>	Rulle-vægt
Ruller leveres på engangspaller	2,0 mm	210 cm	Grøn (62945) Grå (73321)	15 m	2,50 kg 2,46 kg	ca. 76 kg

**Andre dimensioner** kan leveres på forespørgelse.

**Tilbehør** i henhold til RENOLIT tilbehør-program.

### Svejsetråd Ø 5mm:

PVC svejsetråd (99999-060 and 99999-066) for terrassefolie er tilgængelig i 200 m ruller og i same farver som membranen.