

MEKANISK FESTET TEKKESYSTEM

PRODUKTINFORMASJON

alkorPLAN® F ³⁵⁰⁷⁶

- er en kalandret / laminert takfolie av fleksibel PVC armert med polyestervev.
- er brannteknisk klassifisert i henhold til EN 13501-5. Test-rapporten fremlegges på forespørsel.
- er CE-merket både i henhold til ETAG 006 (systemgodkjenning) og til produktstandarden EN 13956 (produktgodkjenning).

Anvendelse

alkorPLAN® F ³⁵⁰⁷⁶ brukes som tekkemateriale i

mekanisk festede taktekningsystemer. Takfolien sveises sammen med varmluft hvorved man i høy grad eliminerer den brannrisiko som oppstår ved andre montasjesystemer hvor det brukes åpen flamme til monteringen.

CE-merking.

Sertifikat er tilgjengelig på vår hjemmeside www.alkorproof.com.

0679-CPD-0156 (ETAG 006)

0679-CPD-0157 (ETAG 006)

0679-CPD-0171 (EN 13956)

0679-CPD-0172 (EN 13956)

Produktdata	Testmetode	Krav i henhold til UEAtc	Gjennomsnittsverdier i produksjonen		Enheter
			alkorPLAN® F ³⁵⁰⁷⁶ 1,2 mm	1,5 mm	
Strekstyrke	ÉN 12311-2 (A)	$L \geq 800$	1232	1261	N/50 mm
		$T \geq 800$	1165	1199	N/50 mm
Bruddforlengelse	ÉN 12311-2 (A)	$L \geq 15$	18	19	%
		$T \geq 15$	19	19	%
Dimensjonsstabilitet (6timer ved 80°C)	EN 1107-2	$L \leq 0,5$	-0,16	-0,18	%
		$T \leq 0,5$	0,03	0,03	%
Kuldebestandighet	EN 495-5	Ingen sprekker -30	Ingen sprekker -30	Ingen sprekker -30	°C
Rivestyrke	ÉN 12310-1	$L \geq 150$	444	535	N
		$T \geq 150$	458	583	N
Lamineringsstyrke	ÉN 12316-2	≥ 80	178	143	N/50 mm
Vanddampdifusjonsmotstand	EN 1931		15 000 (beregnet verdi)	15 000 (beregnet verdi)	-
Motstand mot statisk perforering	EN 12730	-	20	20	kg

Produkt	Tykkelse	Bredde	Vekt	Rullelengde	Rullevekt
alkorPLAN® F ³⁵⁰⁷⁶	1,2 mm	1,05 m	1,53 kg/m ²	25 lbm	ca. 40 kg
	1,2 mm	1,60 m	1,53 kg/m ²	20 lbm	ca. 52 kg
	1,2 mm	2,10 m	1,53 kg/m ²	20 lbm	ca. 40 kg
	1,5 mm	1,05 m	1,85 kg/m ²	20 lbm	ca. 41 kg
	1,5 mm	1,60 m	1,85 kg/m ²	15 lbm	ca. 47 kg
	1,5 mm	2,10 m	1,85 kg/m ²	15 lbm	ca. 60 kg

Standardbetingelser

Standardbetingelsene for salg er inkludert i prislisterne. Alt salg av **RENOLIT**-produkter er underlagt disse betingelser. alkorPLAN® leveres i ruller. Hver leveranse kan inneholde opp til 10 % korte ruller (minimumslengde: 8 m).

Lagring

Oppbevares tørt. Rullene bør ligge parallelt i den originale emballasje til de skal legges. De må ikke stables på tvers eller under press. Paller stables maksimalt 3 i høyden.